

# Caparol-Rustikputze K

Декоративные штукатурки для нанесения декоративных внутренних покрытий.



## Описание продукта

Область применения

Для нанесения стойких внутренних покрытий с помощью кельмы или распыления. Прекрасно подходит для экономичного нанесения покрытий на большие поверхности.

Свойства

- не содержит растворителей и пластификаторов,
- разбавляется водой, экологически чистая, со слабым запахом,
- устойчивая к мытью,
- способна к диффузии,
- прочная и ударостойкая
- трудно воспламеняемая, B1, согласно DIN 4102,
- щелочеустойчивая, поэтому не омыляется,
- материал для нанесения покрытия в соответствии с DIN 18 558 - P Org.2,
- без веществ, вызывающих помутнение.

Связующее

Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945.

Поставляемые типы

■ **Caparol-Rustikputz K15**

**для внутренних поверхностей:**

Величина зерна ок. 1,5 мм.

■ **Caparol- Rustikputz K20**

**для внутренних поверхностей:**

Величина зерна ок. 2 мм.

■ **Caparol- Rustikputz K30**

**для внутренних поверхностей:**

Величина зерна ок. 3 мм.

Упаковка

25 кг.

Цвет

Белый.

Колеруется макс. 2% колеровочной краски AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben или CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (раньше Alpinacolor). (Перед колерованием не разбавлять водой). Колерованные вручную материалы смешать между собой, чтобы избежать различий цветовых оттенков.

Для небольших поверхностей рекомендуется нанести Caparol-Rustikputz натурального цвета и покрасить поверхность в желаемый тон.



	<p>При покупке и нанесении штукатурки одного тона в количестве 100 кг и более возможно колерование в заводских условиях под заказ.</p> <p>Штукатурки Caparol- Rustikputz колеруются в системе ColorExpress в различные цветовые тона до коэффициента яркости 70.</p>
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе
Технические параметры	■ Максимальная величина зерна: около 1,5 мм
Дополнительные продукты	Putzgrund 610

## Применение

Подходящие подложки	<p>Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.</p>
Подготовка подложки	<p><b>Штукатурки растворной группы P II, P III:</b>          На прочные, нормально впитывающие штукатурки наносить материал без предварительной подготовки.          На грубо пористые, впитывающие штукатурки с песчаной осыпью нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.</p> <p><b>Гипсовые и готовые штукатурки растворной группы P IV, P V:</b>          Отшлифовать гипсовые штукатурки со спекшейся коркой. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Гипсовые строительные плиты:</b>          На впитывающие гипсовые строительные плиты нанести грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Гипсокартонные плиты:</b>          После нанесения шпатлевки на гипсокартон, отшлифовать. Мягкие и отшлифованные участки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. На плиты с водорастворимыми и окрашивающимися веществами нанести грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob. Соблюдать инструкцию BFS № 12.</p> <p><b>Бетон:</b>          Удалить имеющиеся остатки отделяемых веществ, а также мелящиеся и осыпающиеся частицы.</p> <p><b>Пористый бетон:</b>          Грунтовочный слой Caparplex, разбавленный водой в пропорции 1:3. Гладкое шпатлевание материалом Caparol-Akkordspachel.</p> <p><b>ДСП, фанера, плиты с прочными волокнами:</b>          Натёртые воском плиты тщательно отшлифовать. Нанести грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.</p> <p><b>Покрытия с несущей способностью:</b>          Матовые, слабо впитывающие поверхности покрывать без предварительной обработки. Глянцевые поверхности и лаковые покрытия сделать шероховатыми.</p> <p><b>Покрытия без несущей способности:</b>          Полностью удалить покрытия из лака, дисперсионных красок и штукатурок на основе искусственной смолы, не обладающие несущей способностью.          Для грубо пористых, впитывающих штукатурок с песчаной осыпью необходим грунтовочный слой OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.          Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом, очистить от пыли. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Покрытия клеевыми красками:</b>          Основательно промыть. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Обои:</b>          Удалить полностью. Смыть остатки клейстера и бумаги. Нанести грунтовочный слой Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p><b>Поверхности, повреждённые плесенью:</b>          Удалить плесень или грибок мокрой чисткой. Промыть поверхность продуктами Capatox или FungiGrund и дать ей хорошо высохнуть.          Нанести грунтовочный слой в зависимости от вида и свойств подложки.          Необходимо соблюдать установленные законом предписания (например, предписание по применению биологических и опасных веществ).</p>

	<p><b>Поверхности с никотиновыми, водяными, жирными пятнами и пятнами копоти:</b> Никотиновые, жирные пятна и пятна копоти удалить с помощью воды с добавлением бытовых чистящих средств, растворяющих жир, дать поверхности высохнуть. Высохшие водяные пятна очистить щёткой. Нанести изолирующий грунтовочный слой Caparol-Filtergrund grob.</p> <p><b>Небольшие дефектные участки:</b> После соответствующей подготовки исправить дефектные участки с помощью шпаклевки Caparol-Akkordspachtel и при необходимости нанести грунтовочный слой.</p>
<p>Метод нанесения</p>	<p>Штукатурки Caparol-Rustikputze могут наноситься гладильной кельмой или распылителем. При нанесении кельмой получается структура зернистой штукатурки, при нанесении распылителем - структура штукатурки набрызгом.</p> <p><b>Нанесение гладильной кельмой:</b> Caparol-Rustikputz, разбавленный макс. 2% воды, равномерно наносить гладильной кельмой из нержавеющей стали на толщину слоя, соответствующей зернистости, и сразу затереть.</p>
<p>Разбавление</p>	<p><b>Нанесение распылителем:</b> С помощью соответствующих приборов для распыления на поверхности. Сопло: 6 - 8 мм Давление: 3 - 4 бар 500 л воздуха в минуту.</p>
<p>Структура покрытия</p>	<p>Довести до требуемой консистенции с помощью добавления макс. 5% воды. Колерованный материал разбавлять меньшим количеством воды.</p>
<p>Расход</p>	<p><b>Грунтовочный или промежуточный слой:</b> Putzgrund 610, колерованный CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (ранее Alpinacolor) или Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe в тон заключительного слоя.</p> <p><b>Заключительный слой:</b> Caparol-Rustikputz, наносится гладильной кельмой или распылителем.</p>
<p></p>	<p>■ <b>Caparol- Rustikputz K15</b></p> <p><b>для внутренних поверхностей:</b> ок. 2,1 – 2,5 кг/м<sup>2</sup>. Распыление: ок. 1,5 – 1,8 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p></p>	<p>■ <b>Caparol- Rustikputz K20</b></p> <p><b>для внутренних поверхностей:</b> ок. 2,9 – 3,3 кг/м<sup>2</sup>. Распыление: ок. 1,5 – 1,9 кг/м<sup>2</sup>.</p>
<p></p>	<p>■ <b>Caparol- Rustikputz K30</b></p> <p><b>для внутренних поверхностей:</b> ок. 3,4 – 3,8 кг/м<sup>2</sup>. Распыление: ок. 1,7 – 2,1 кг/м<sup>2</sup>.</p> <p>Расход материала зависит от структуры. При недостаточном перемешивании расход заметно увеличивается. Поэтому всегда хорошо перемешивать. Точная величина расхода определяется при пробном нанесении.</p>
<p>Условия применения</p>	<p>■ <b>Putzgrund 610:</b> ок. 250 – 350 г/м<sup>2</sup> на гладкой поверхности</p> <p><b>Нижний предел температуры при нанесении и сушке:</b> + 8 °C для подложки и окружающей среды.</p>
<p>Сушка/время сушки</p>	<p>При +20 °C и 65% относительной влажности воздуха через 24 часа штукатурка высыхает «от пыли». Штукатурка полностью высыхает, может подвергаться нагрузке через 2 – 3 дня. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время сушки увеличивается.</p>
<p>Чистка инструментов</p>	<p>Инструменты после работы помыть водой.</p>
<p>Замечание</p>	<p>Из-за использования естественного песка возможны небольшие отклонения цветового тона. Поэтому на соприкасающихся поверхностях необходимо использовать материал из одной партии или заранее смешать материалы из различных партий.</p> <p>Во избежание отложений (налёта) необходимо работать в технике «мокрое по мокрому».</p> <p>При использовании продукта Caparol-Tiefgrund TB в помещении может появиться типичный запах растворителя, поэтому нужно обеспечить хорошее проветривание. В помещениях, с повышенными требованиями к экологичности использовать AmphiSilan-Putzfesriger со слабым запахом без ароматов.</p>

При обработке гипсосодержащих шпатлевочных масс из-за длительного воздействия влажностью возможно возникновение вспучивания, пузырей и отслаивания. Поэтому в случае быстрой сушки необходимо обеспечить достаточное проветривание и температуру. Инструкция № 2 «шпатлевание гипсокартонных плит». Необходимо учитывать предписания федерального союза по гипсу- и гипсокартонным плитам.

## Замечание

Сертификаты

Caparol Rustikputz прошел испытание на воспламеняемость

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза сразу промыть водой.
- Не вдыхать туман при распылении.
- Не допускать попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, засохшие остатки материала – как засохшие краски или бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты.

Подробные информации

Смотрите паспорт безопасности

Техническая консультация

В рамках данной информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке "Контакты".

## Техническая информация P220R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Тел. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de