



## ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ “БАРХАТ”

### ОПИСАНИЕ

Тонкослойная полупрозрачная декоративная штукатурка с серебристым перламутровым пигментом и стеклянным наполнителем (диаметром 40-80 мкм) образует элегантное матовое с мягкими переливами декоративное покрытие, придающее поверхности эффект бархатистой ткани. Покрытие хорошо смотрится как в классическом, так и в современном интерьере. Материал образует прочную, водостойкую поверхность. Применяется по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, гипсокартонным и другим видам минеральных поверхностей внутри помещений всех типов зданий и сооружений (А-В).

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

поверхность должна быть чистой и сухой. Основание - абсолютно ровным, поэтому поверхность необходимо предварительно зашпатлевать финишной шпатлевкой, загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения ТМ «VGT» и окрасить в цвет финишного покрытия матовой эмалью или краской ТМ «VGT»

### КОЛЕРОВКА

может колероваться на автоматических колеровочных машинах по каталогу цветов “Бархат” или вручную колеровочными пастами ТМ “VGT”.

### СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ

штукатурка представляет собой пастообразную массу с перламутровыми частицами и добавлением специальных стеклянных микрошариков. Имеет высокую адгезию к бетонным, кирпичным, оштукатуренным, асбоцементным, гипсокартонным и т. п. поверхностям. Штукатурка обладает водостойкостью и стойкостью к мытью.

### ПРИМЕНЕНИЕ И РАСХОД

наносится с помощью шпателя, кельмы или широкой кисти с последующим формированием рисунка. При формировании рисунка рекомендуется производить работы на участках площадью 0,7 — 1,0 м<sup>2</sup>. Возможны и другие способы нанесения, которые зависят от фантазии мастера.

РАСХОД МАТЕРИАЛА зависит от толщины наносимого слоя и техники нанесения и варьируется от 200 до 300 г/м<sup>2</sup>.

### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

до отлипа — 2 часа, полное высыхание через 48 часов при температуре (20±2)°С и отн. влажности воздуха 65%. Работы производить при температуре не ниже +7°С и отн. влажности воздуха не более 80%.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

в плотно закрытой таре при температуре от 0°С до +40°С. Не замораживать! Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать вблизи работающих нагревательных элементов.

### СОСТАВ

водная дисперсия стирол-акрилового сополимера, модифицирующие добавки, наполнитель, перламутровый пигмент.

### ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ

символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

**МЕРЫ  
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды. При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.). При проведении работ рекомендуется проветривание помещений. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами.

Хранить в недоступном для детей месте!

---

**СРОК ГОДНОСТИ**

24 месяца с даты изготовления.

---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

ТУ 2316-009-32998388-2011 с изм.1-7

---

**ФАСОВКИ**

1 кг, 5 кг

---

**ИНСТРУМЕНТ**

Кельма или широкая кисть

---

